


สีเคลือบเงาดูลักซ์ ดูเอทท์ : สีเคลือบเงาสูตรน้ำคุณภาพสูง



คุณสมบัติ

สีเคลือบเงาดูลักซ์ ดูเอทท์ เป็นสีเคลือบเงาสูตรพิเศษ เป็นสีเคลือบเงาสูตรน้ำ ผลผลิตจากกาวสังเคราะห์อะครีลิกชนิดพิเศษ ให้ความเงางามไม่เหลืองตัว จึงเหมาะที่จะใช้เป็นสีเคลือบเงาบนระบบดูลักซ์ ดูเอทท์ และบนระบบสีน้ำพลาสติกทั่วไป เหมาะสำหรับทาภายในอาคารเพื่อเพิ่มความเงางาม, ความทนทาน และสามารถทำความสะอาดได้ง่าย

- กิ่งเงา เพิ่มประสิทธิภาพในการขัดล้างทำความสะอาดง่าย
- มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันแบคทีเรียและเชื้อรา
- ไม่ผสมสารตะกั่วและปรอท



ISO 9001
QMS 03026/630
ISO 14001
EMS05021/198
OHSAS 18001
OHSAS 04016/079
TIS
OSH 01013/028

ข้อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัติของฟิล์มสี

ประเภทสี	สีเคลือบเงาสูตรน้ำ
ลักษณะฟิล์มสี	กิ่งเงา
ขนาดบรรจุ	1 ยูเอสแกลลอน
เจดสี	ขาวขุ่น เมื่อแห้งแล้วให้ฟิล์มสีใส กิ่งเงา
เนื้อสีโดยปริมาตร	ประมาณ 24%
อายุการเก็บสี	มากกว่า 2 ปี (ไม่เปิดฝา)
ระยะเวลาแห้งสัมผัส	30 นาที
ระยะเวลาทาทับ	2 ชั่วโมง แต่แนะนำให้ทิ้งระยะข้ามคืน
ระยะเวลาแห้งสนิท	24 ชั่วโมง
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	70 ไมครอน
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	17 ไมครอน
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	50 – 60 ตร.ม. / เทียว / ยูเอสแกลลอน
ความทนทานต่ออุณหภูมิ	ทนได้ถึง 90°C แต่สีอาจซีดจางลงได้ที่อุณหภูมิ 80°C เป็นต้นไป
ทนต่อความชื้นสัมพัทธ์	ปกติของภายนอก และภายในอาคาร รวมถึงการขัดล้าง
ทนต่อสารเคมี	ไม่ทำปฏิกิริยา ในกรณีพื้นผิวสัมผัสกับสารเคมีเข้มข้น แนะนำให้ทาด้วยสีคงทนพิเศษ
จุดวาบไฟ	ไม่ติดไฟ

วิธีการใช้งาน

วิธีการใช้งาน	ทา, กิ่ง, พ่น
การผสมก่อนใช้งาน	ใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องผสม
การทำความสะอาด	ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำเปล่าทันทีหลังการใช้งาน

ระบบการทาสี

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่จะทาต้องแห้ง, สะอาด ปราศจากคราบไขมันและฝุ่นผง หากมีรอยแตกกร้าว ควรซ่อมแซมให้เรียบรอย และอุดโป๊วพื้นผิวให้เรียบสนิท เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำซึมผ่านฟิล์มสี ซึ่งจะทำให้ผนังลอกหล่อน แก่ไขคราบเชื้อรา และตะไคร่น้ำ โดยผสมคลอรีน 1 ส่วนต่อน้ำสะอาด 20 ส่วน (5%)

กรรมวิธีเคลือบสี

1. ทาสีพื้นดูลักซ์ ดูเอทท์ 1 – 2 เทียว แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง
2. ทาสีสลับลายดูลักซ์ ดูเอทท์ ทับบนพื้นสีพื้น ไข้ลูกกลิ้งดูเอทท์สร้างลายในขณะที่สียังหมาดๆ
3. ทาสีเคลือบเงาดูลักซ์ ดูเอทท์ บนสีสลับลายที่แห้งสนิท เพื่อเพิ่มความเงางาม

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้มาจากการทดลอง เพื่อเป็นการแนะนำในการใช้งาน เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น