



# สีน้ำมันดูลักซ์ สีเคลือบเงาคุณภาพเยี่ยม



## คุณสมบัติ

สีน้ำมันดูลักซ์ เป็นสีเคลือบเงาคุณภาพเยี่ยม ทำจากเรซินสังเคราะห์ ประเภท Long Oil Alkyd ให้ความคงทนมีประสิทธิภาพสูงในการต่อต้านเชื้อรา สามารถรักษาความมันเงาไว้ได้นาน ทำความสะอาดได้ง่าย ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว เหมาะสำหรับทาตกแต่ง และป้องกันพื้นผิวทั้งภายในและภายนอกอาคาร สามารถทาได้ทั้งพื้นผิวไม้และโลหะ

- ฟิล์มสีมันเงาสูง ทำความสะอาดง่าย
- มีประสิทธิภาพสูงในการต่อต้านเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
- ไม่ผสมสารตะกั่ว และสารปรอท



## ข้อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัติของฟิล์มสี

|                            |  |
|----------------------------|--|
| ประเภทสี                   | สีน้ำมันเคลือบเงา  |
| ระดับความเงา               | เงามาก   |
| ขนาดบรรจุ                  | 1/4 และ 1 ยูเอสแกลลอน(ลิเบอร์), 1 และ 9 ลิตร (สีผสมเครื่อง)  |
| เจดสี                      | มีให้เลือกมากมาย โปรดดูจากแคตตาล็อกสีน้ำมันดูลักซ์ หรือจากแคตตาล็อกเครื่องผสมสี ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ คัลเลอร์ โชลชันส์ |
| เนื้อสีโดยปริมาตร          | 37 - 39%   |
| อายุการเก็บสี              | มากกว่า 2 ปี (ไม่เปิดฝา)   |
| ระยะเวลาแห้งสัมผัส         | 4 ชั่วโมง  |
| ระยะเวลาทาทับ              | 8 - 10 ชั่วโมง   |
| ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์        | 7 วัน  |
| ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก   | 75 - 100 ไมครอน  |
| ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง    | 27 - 37 ไมครอน   |
| การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี | 40 - 50 ตารางเมตร/ยูเอสแกลลอน  |
| ความทนทานต่ออุณหภูมิ       | ทนได้ถึง 90°C แต่สีอาจซีดจางลงได้ที่อุณหภูมิ 80°C เป็นต้นไป  |
| ทนต่อสารเคมี               | ไม่ทำปฏิกิริยา ในกรณีพื้นผิวสัมผัสกับสารเคมีเข้มข้น แนะนำให้ทาด้วยสีคงทนพิเศษ                                      |

## วิธีการใช้งาน

|                |  |
|----------------|--|
| วิธีการใช้งาน  | แปรง ลูกกลิ้ง หรือสเปรย์   |
| การผสมเงา      | สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องผสม แต่ถ้าต้องการเงาสูง ให้ผสมกับน้ำยาคอยเลอร์สีน้ำมันดูลักซ์ T850-411 ไม่เกิน 10% |
| การทำความสะอาด | น้ำยาผสมสีน้ำมันดูลักซ์ T850-411   |

## ระบบการทาสี

### การเตรียมพื้นผิวสำหรับพื้นผิวไม้

- พื้นผิวไม้ใหม่ :

พื้นผิวต้องสะอาดแห้ง ปราศจากขุยไม้ ครวสหรือขี้ดให้เรียบก่อนทาสี เพื่อให้สีซึมเข้าเนื้อไม้ได้ดี

- พื้นผิวไม้เก่า :

ในกรณีที่สีเดิมยังอยู่ในสภาพดี ควรขัดด้วยกระดาษทรายละเอียด ให้พื้นผิวมีความหยาบขึ้นเล็กน้อย เพื่อเสริมการยึดเกาะของสีใหม่ให้ดียิ่งขึ้น แต่หากสีเสื่อมสภาพให้ขัดสีเดิมออกให้หมดจนถึงเนื้อไม้ ให้แน่ใจว่าพื้นผิวสะอาดแห้ง ปราศจากขุยไม้ ก่อนทาสีชั้นถัดไป

### การทาสีรองพื้น

ทาสีรองพื้นไม้ ดูลักซ์ อะลูมิเนียม วัตไฟรมเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว เพื่อป้องกันยางไม้ และป้องกันน้ำยารักษาเนื้อไม้ไม่ให้ซึมออกมาผสมกับสีทับหน้า จากนั้นทาสีรองพื้นเสริม ดูลักซ์ สปีดอันเตอร์โคท ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อปรับสภาพพื้นผิวไม้ให้เรียบเนียนและเพิ่มความสวยงามของสีทับหน้า

### การทาสีทับหน้า

ทาสีทับหน้าด้วย สีน้ำมันดูลักซ์ 2 เที่ยว ด้วยแปรงทาสี หรือสเปรย์ โดยทิ้งระยะห่างก่อนทาทับชั้นถัดไปอย่างน้อย 7 ชั่วโมง

### การเตรียมพื้นผิวสำหรับพื้นโลหะ

- โลหะใหม่ :

ต้องขัดสนิมและล้างคราบไขมันที่เคลือบกันสนิมออก เพื่อช่วยการยึดเกาะของเนื้อสี

- โลหะเก่า :

ในกรณีที่สีเดิมยังอยู่ในสภาพดี ควรขัดพื้นผิวให้มีความหยาบ แต่หากสีเสื่อมสภาพให้ขัดสีเดิมและขูดสนิมออกให้หมด

### การทาสีรองพื้น

ทาสีรองพื้นโลหะกันสนิม ดูลักซ์ เรดออกไซด์ หรือ ดูลักซ์ เรด หรือ ดูลักซ์ กรีน จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งก่อนทาสีทับหน้า 7 ชั่วโมง

### การทาสีทับหน้า

ทาสีทับหน้าด้วย สีน้ำมันดูลักซ์ 2 เที่ยว ด้วยแปรงทาสี หรือสเปรย์ โดยทิ้งระยะห่างก่อนทาทับชั้นถัดไปอย่างน้อย 7 ชั่วโมง

## การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้มาจากการทดลอง เพื่อเป็นการแนะนำในการใช้งาน เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น

บริษัท อีคโชน เบนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท สี ไอ ซี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด) 34/5 หมู่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120  
บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ (662) 572-8888 โทรสาร (662) 572-8889, [www.dulux.co.th](http://www.dulux.co.th), [www.facebook.com/duluxthailand](http://www.facebook.com/duluxthailand)



ISO 9001  
QMS 03026/630

ISO 14001  
EMS05021/198

OHSAS 18001  
OHSAS 04016/079

TIS  
OSH 01013/028



CM.AZN.I.2013.1.22.78